



苏州和庚丽塑胶科技有限公司
Suzhou Hegengli Plastics Technology Co., Ltd.

PBT T0G8 BK

特性：PBT 增强材料、该材料具有良好的流动性、低翘曲、尺寸稳定等特性。

用途：汽车配件、电子电器、工业配件等。

| 项目 Items | 测试标准 Standard | 测试条件 Condition | 单位 Unit | 数值 Value |
|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 物理性能/Physical | | | | |
| 密度/Density | ISO 1183 | 23℃ /55%RH | g/cm ³ | 1.61 |
| 熔融指数/Melt-Flow Rate | ISO 1133 | ℃/KG | g/10min | - |
| 成型收缩率/ Molding Shrinkage | ISO 294-4 | Flow | % | 0.3-0.5 |
| | | Cross-flow | % | 0.6-0.8 |
| 填充含量/Filler Contents | ISO 3451 | 800℃/2H | % | 40 |
| 机械性能/Mechanical | | | | |
| 拉伸强度/Tensile Strength | ISO 527-2 | 5mm/min | Mpa | 140 |
| 延伸率/Elongation at Break | ISO 527-2 | 5mm/min | % | 2.3 |
| 拉伸模量/Tensile Modulus | ISO 527-2 | 5mm/min | Mpa | 11500 |
| 弯曲强度/Flexural Strength | ISO 178 | 2mm/min | Mpa | 215 |
| 弯曲模量/Flexural Modulus | ISO 178 | 2mm/min | Mpa | 9000 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact Strength | ISO 180/1A | 2.75J | KJ/ M ² | 12 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact Strength | ISO 180/1U | 5.5J | KJ/ M ² | 55 |
| 其他性能/Other | | | | |
| 阻燃性/Flammability | UL-94 | 1.5mm | | HB |
| 阻燃性/Flammability | UL-94 | 3.0mm | | HB |
| 熔点/Melt Point | ISO 11357 | | ℃ | 222 |
| 热变形温度/HDT | ISO 75-2 | 0.45Mpa | ℃ | 215 |
| | | 1.82Mpa | ℃ | 205 |
| 灼热丝测试/Fire Hazard Testing | IEC 60695 | GWIT | ℃ | - |
| | | GWFI | ℃ | - |
| 漏电起恒指数/CTI | IEC 60112 | 50 滴 | V | - |

地址：昆山市顺扬工业区塔娄路 2 号

电话：0512-57550431 传真：0512-57550436 网址：www.heglytech.com



注塑工艺

| | | | |
|----------------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| 熔体温度 Melt Temperature | | ℃ | 240-260 |
| 料筒温度 Barrel Temperature | 后段 | ℃ | 230-240 |
| | 中段 | ℃ | 230-250 |
| | 前段 | ℃ | 240-260 |
| | 喷嘴 | ℃ | 250-260 |
| 加工温度上限 Processing Temp. Limit | | ℃ | <280 |
| 模具温度 Mold Temperature | | ℃ | 100-140 |
| 注塑压力 Injection Pressure | 60-90Mpa | 干燥条件 Drying Condition | 100-120℃ 4-6H |

注意事项:

- 1、以上性能测试数据的测试环境，若非特别指明，均为冷却 24H 后、23℃、55%相对湿度环境
- 2、以上性能数据是该产品的典型数值，仅供参考，不作为产品验收的标准
- 3、染色料的性能可能与以上数值稍有不同
- 4、以上数值仅供注塑机参考使用，可根据不同机型、不同模具以及产品要求，对上述工艺做适当调整.

Note:

- 1、 All above values tested under the condition as temperature 23℃ ,55% humidity and cooling down after 24H.
- 2、 All above values is the typical test results for reference, which should not be used as the accpetable standard of the final mass production goods.
- 3、 The performance of the color material may be slightly different from the above values.
- 4、 All above value are only for injection molding machine use and reference, according to the requirements of different models, different molds and products, the process do appropriate adjustment